



Alpina EXPERT Beton-Kontakt (Альпина ЭКСПЕРТ Бетон-Контакт)

Адгезионная специальная грунтовочная краска для подготовки бетона к отделке
Обеспечивает надежную адгезию на бетонных и маловпитывающих основаниях

Заколерован для надежного контроля грунтования подложки



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

2,5л, 10л

Назначение:

готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с минеральным наполнителем для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Продукт предназначен для нанесения на плотные, гладкие, не впитывающие или слабовпитывающие основания, бетон с целью создания промежуточного адгезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением минеральных штукатурок (гипсовых, известково-цементных и пр.), армирующих и клеящих составов, шпатлевок.

Свойства:

- Высокая адгезия к минеральным основаниям, бетону и водно-дисперсионным покрытиям
- Водоразбавляемая
- Высокоэкологичная, со слабым запахом
- имеет розовый оттенок для надежного контроля грунтования подложки
- Высокая паропроницаемость (класс V1 согласно СТБ EN 1062)
- Соответствует СТБ 1263-2001

Подходящие типы оснований:

известково-цементные, дисперсионные, силикатные, гипсовые штукатурки и шпатлевки, бетон, силикатный и облицовочный кирпич, старые матовые дисперсионные краски и штукатурки, старые матовые алкидные и масляные краски, матовая облицовочная плитка (внутри помещений), армированные и штукатурные основания ЛШСУ.

Цветовые тона/ Колеровка:

продукт производится в пастельном розовом цвете для надежного контроля грунтования подложки. Не подлежит дополнительной колеровке.

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

перед использованием грунтовку тщательно перемешать. Нанести грунтовку в 1 слой. Грунтовка наносится валиком или кистью. Для обеспечения необходимых характеристик грунтовка должна быть нанесена с расходом не менее 250 г/м²

Время высыхания/ Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% высыхает на поверхности через 12 часов. Дальнейшая обработка покрытия возможна после полного высыхания (12-24ч). При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 40м² (ок. 250 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие: сильно пористые, высоко-впитывающие, имеющие осыпь основания необходимо загрунтовать грунтовками глубокого проникновения Alpina EXPERT Einlassgrund, Alpina EXPERT Grund-Konzentrat или Alpina EXPERT Bio-Stop Grund.

Адгезионное покрытие: нанести Alpina EXPERT Beton-Kontakt в 1 слой. Грунтовка наносится без разбавления с расходом не менее 250 мл/м²

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/a): 30 г/л. Данный продукт содержит менее макс. 1 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT Beton-Kontakt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и т.п.). Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-5.09-105-2009, при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. На нормально и слабо-впитывающие штукатурки наносить **Alpina EXPERT Beton-Kontakt** без предварительного грунтования. Крупнопористые, сильно-впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки предварительно зарунтовать грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** (для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat** или грунтовку **Alpina EXPERT Bio-Stop Grund**).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. На нормальные бетонные подложки наносить **Alpina EXPERT Beton-Kontakt** без предварительной обработки. Мелящиеся или сильно впитывающие бетонные основания предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**.

Керамическая или облицовочная кладка (только внутри помещений):

К грунтованию пригодна матовая кладка без чужеродных вкраплений. Кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской **Alpina EXPERT Beton-Kontakt** без разбавления.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести грунтовочное покрытие **Alpina EXPERT Beton-Kontakt**.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Предварительное грунтование выполнить грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**. Затем нанести грунтовочное покрытие **Alpina EXPERT Beton-Kontakt**.

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести предварительный грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой глубокого проникновения. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию в грунтовочном и под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками, для внутренних работ использовать шпатлевку **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Заштукатуренные гипсовыми составами участки прогрунтовать предварительно грунтовкой глубокого проникновения **Alpina EXPERT Einlassgrund** или **Alpina EXPERT Grund-Konzentrat**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Во время нанесения продукта исключать попадание его на окружающие поверхности. Сразу же смывать брызги с лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностей и поверхностей из натурального камня.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 565_BY по состоянию на январь 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by