

Sopro HE 449 – Адгезионная эмульсия для шпатлевок, штукатурок и стяжек



Sopro HE 449 (Haftemulsion) - Дисперсия синтетических смол, предназначенная для облагораживания стяжек, шпатов, шпаклевочных смесей, а также для образования контактного слоя при нанесении минеральных штукатурок и шпаклевочных масс.

- для облагораживания стяжек и шпаклевочных смесей
- для образования контактного слоя методом «свежее на свежее»
- для внутренних и наружных работ

Применение:	В качестве контактного слоя под шпаклевки Sopro FS 45 , NSM 550 , FS 30, RS 462 , AMT 468 под стяжки и под штукатурки. Для облагораживания строительных растворов.
Свойства:	<p>Улучшает технологические свойства свежего раствора и эксплуатационные свойства отвердевшего материала: повышает упругость, увеличивает адгезию свежей смеси, ее способность аккумуляции воды, эластичность, сопротивление воздействию на отрыв, сдвигу, сжатию и к истиранию. Уменьшает склонность к усадке и образованию трещин. Эмульсия Sopro HE 449 не содержит компонентов, вызывающих химическую коррозию.</p> <p>Облагороженные, эмульсией Sopro HE 449, шпаклевочные смеси становятся более эластичными, более удобными в обработке, а в самовыравнивающихся смесях увеличивается растекаемость.</p>

Подходящие основания:	Бетон, бесшовный пол, штукатурка, бетонные фасонные изделия, а также натуральный камень, кладка из кирпича.
Применение:	<p>Эмульсия Sopro HE 449 используется в качестве добавки, путем смешивания с водой и с последующим добавлением шпаклевочного, штукатурного и самовыравнивающего раствора. При создании контактного слоя на основаниях эмульсия Sopro HE 449 наносится малярным валиком или кистью. Наносить растворы, стяжки и шпаклевочные массы методом «свежее на свежее», т. е. на не высохшую эмульсию. Высохший слой эмульсии следует удалить.</p> <p>Смешивание с водой в качестве контактного слоя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на сильно впитывающих основаниях: 3 части воды/1 часть эмульсии - впитывающие основания: 2/1 - невпитывающие основания: не разбавлять <p>Для облагораживания штукатурки (вода/HE 449): 10/1 Для облагораживания растворов (вода/HE 449):</p> <ul style="list-style-type: none"> - средняя нагрузка: 3/1 - большая нагрузка: 2/1 - экстремальная нагрузка: 1/1
Температура использования:	Не менее +5 С
Срок пригодности к употреблению:	Шпаклевочная масса должна быть нанесена на слой эмульсии не позднее чем через 1 час (при температуре + 23 С и влажности 50%).
Расход:	В зависимости от основания 100-200 г/м ²
Хранение:	Складеировать в сухом помещении при температуре выше 0°С
Упаковка:	Канистра, 1, 5, 10 литров

Указания по безопасности:

Препарат не является токсичным при использовании его по назначению. Не допускать попадания в руки детей.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.